

Stucco Antico®

Декоративное покрытие, полностью воссоздающее эффект классической венецианской штукатурки, вобравшее в себя традиционные технологии производства и нанесения.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловый сополимер.

Разбавитель: вода.

Плотность: 1,80 кг/л.

Расход: 11–12 м²/л для эффекта венецианской штукатурки, 7–8 м²/л для эффекта энкаустики. Расход зависит от впитывающих свойств поверхности и указан при нанесении в один слой.

Устойчивость к истиранию: не моющееся покрытие.

Для улучшения устойчивости рекомендуется защитное покрытие *Finitura per Stucco Antico*.

Степень блеска: глянцевого.

Система колеровки: Acomix.

Разбавление: не требуется.

Рабочие инструменты: металлический шпатель шириной 8–12 см.

Высыхание на касание: 1 час.

Нанесение следующего слоя: через 4–6 часов.

Температура нанесения: +5...+30 °С.

Хранение: при температуре +5...+30 °С, в хорошо закрытой упаковке, вдали от нагревательных приборов.

Очистка инструмента: водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая.
- Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль.

Нанесение декоративного покрытия с эффектом венецианской штукатурки

- Выровняйте поверхность двумя слоями грунтовки *Fondo Stucco Antico* того же цвета, что и отделочное покрытие *Stucco Antico*. При использовании финишного покрытия светлых оттенков необходимо взять грунт белого цвета.
- Обработайте поверхность наждачной бумагой № 5–6, удалив пыль.
- Нанесите металлическим шпателем шириной 8–12 см первый слой финишного покрытия *Stucco Antico* небольшими мазками крест-накрест.
- Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы придать ей гладкость.

- Нанесите тем же шпателем второй слой *Stucco Antico* небольшими мазками крест-накрест, как и при нанесении первого слоя.

Нанесение декоративного покрытия для эффекта энкаустики

- Нанесите шпателем из нержавеющей стали первый слой *Fondo Stucco Antico* желаемого цвета, но большей насыщенности, чем *Stucco Antico*, отшлифовав затем поверхность пластиковой кельмой.
- Нанесите кельмой из нержавеющей стали три слоя *Stucco Antico* с промежуточной шлифовкой каждого.

ПРИМЕЧАНИЕ: для светлых оттенков покройте основу двумя слоями белой грунтовки *Fondo Stucco Antico*. Для интенсивных цветов декоративного покрытия обработайте поверхность грунтовкой *Fondo Stucco Antico* более светлого тона, чем финишное покрытие.

Fondo Stucco Antico®

Грунт для подготовки поверхности к нанесению декоративного покрытия *Stucco Antico*.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловый сополимер.

Разбавитель: вода.

Плотность: 1,80 кг/л.

Расход: 2–5 м²/л. Расход зависит от впитывающих свойств поверхности.

Система колеровки: Acomix.

Разбавление: не требуется.

Рабочие инструменты: шпатель из нержавеющей стали.

Нанесение следующего слоя: 6 часов.

Температура нанесения: +5...+30 °С.

Хранение: при температуре +5...+30 °С, в хорошо закрытой упаковке, вдали от нагревательных приборов.

Очистка инструмента: водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая.
- Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль.
- Выровняйте поверхность двумя слоями грунтовки *Fondo Stucco Antico* выбранного вами цвета.
- Между нанесением первого и второго слоя обработайте поверхность наждачной бумагой № 10–12, удалив пыль.

Finitura per Stucco Antico®

Бесцветное полуматовое защитное покрытие на водной основе для *Stucco Antico*.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловый сополимер.

Разбавитель: вода.

Плотность: 1,03 кг/л.

Расход: до 20 м²/л. Расход зависит от впитывающих свойств поверхности.

Разбавление: не требуется.

Рабочие инструменты: шпатель из нержавеющей стали.

Нанесение следующего слоя: 4 часа.

Температура нанесения: +8...+35 °С.

Хранение: при температуре +5...+30 °С, в хорошо закрытой упаковке, вдали от нагревательных приборов.

Очистка инструмента: водой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Через 4 часа после нанесения декоративного покрытия *Stucco Antico* нанесите при помощи шпателя из нержавеющей стали один слой защитного покрытия *Finitura per Stucco Antico* небольшими мазками крест-накрест.

Внимание: защитное покрытие увеличивает стойкость к загрязнению и истиранию, при правильном нанесении не влияет на окончательный вид *Stucco Antico*.

КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКА

Рекомендуется использовать продукцию из одной партии. Не используйте краски или грунтовки, не входящие в данную систему. При колеровке выберите цвет в соответствующем каталоге Sikkens.

Примечание: Вся информация представлена для ознакомления. Если вам необходимо больше информации о продукте, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. За подробностями о правильном использовании обратитесь к техническим характеристикам продукции.

SIKKENS® является зарегистрированной торговой маркой компании AkzoNobel.

Официальный импортер и представитель в России:

ЗАО Акзо Нобель Декор.

Северная промзона, Покровский проезд, вл. 9.

г. Балашиха, Московская область, 143900.

тел. 8 495 795 01 60, факс 8 495 795 24 22.

Горячая линия

8 800 333 68 48

www.sikkensdecor.ru