

# ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РОСХИМТЕСТ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514761

Москва, Ленинские горы, 1, МГУ, Химфак, стр.11

телефон/факс 939-40-85



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЦ «Росхимтест»  
О.В. Преснова  
«13» ОКТ 2017 г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 993/17

В апреле 2017 года в ИЦ «Росхимтест» были представлены ЗАО «Акзо Нобель Декор» образцы покрытия фасадной краски «Marshall Фасад +» для определения атмосферостойкости в условиях ограниченной атмосферы умеренного климата (У2 по ГОСТ 9.104).

Образцы покрытия изготовлены на подложках из цементно-стружечной плиты (ЦСП) по слою грунтовки «Marshall Export Base». Фасадная краска нанесена кистью в два слоя с межслойной сушкой 24 часа. Выдержка перед испытаниями в течение 14 суток при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.

Для определения атмосферостойкости образцы покрытий были подвергнуты испытаниям по методу 15 ГОСТ 9.401-91 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», имитирующему условия ограниченной промышленной атмосферы умеренного климата (У2, УЗ по ГОСТ 9.104).

Режим климатических испытаний по методу 15 ГОСТ 9.401-91 представлен в таблице.

Аппаратура	Температура, °C	Относительная влажность, %	Продолжительность испытания в каждом цикле, ч
Камера влажности	40±2	97±3	4
Камера влажности с выключенным обогревом	не нормируется	97±3	2
Камера сернистого газа с концентрацией SO <sub>2</sub> (5±1) мг/м <sup>3</sup>	40±2	97±3	2
Камера холода	минус (45±3)	не нормируется	3
Термостат	60±3	не нормируется	7
Выдержка на воздухе	15-30	не выше 80	6

Продолжительность испытания 15 циклов по методу 15 ГОСТ 9.401-91 соответствует двум годам эксплуатации в натурных условиях.

Оценку состояния покрытия после испытания проводили по ГОСТ 9.407 «Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида».

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Представленные образцы покрытия фасадной краски «Marshall Фасад +» выдержали испытания по методу 15 ГОСТ 9.401-91 в течение 60 циклов без изменения защитных свойств при незначительном изменении цвета (потемнение) покрытия до балла Ц2. Состояние покрытия после испытания характеризуется баллом А31 АД2 по ГОСТ 9.407.

## ВЫВОДЫ

Покрытие фасадной краски «Marshall Фасад +» в сочетании с грунтовки «Marshall Export Base» соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для эксплуатации в условиях ограниченной промышленной атмосферы умеренного климата (У2, УЗ по ГОСТ 9.104) с ориентировочным сроком службы 8 лет.

Научный сотрудник

В.А. Ланцетти