Interior

Декоративная пропитка для интерьеров

- Быстро высыхает на поверхности
- На водной основе. Почти без запаха
- Глубоко проникает в структуру древесины
- Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Матовое покрытие визуально делает менее заметными небольшие дефекты поверхности

Технические данные

Связующее	Эмульсия алкидной смолы
Растворитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 9 %
Плотность	1,0 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим или смешаным ворсом, губка
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания	12 часов
Расход на один слой	Строганая древесина до 16 м²/л Пиленая древесина до 8 м²/л
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Описание

Прозрачная декоративная пропитка на водной основе для деревянных поверхностей. Разработана специально для внутренних работ. Образует матовое покрытие, которое защищает деревянные поверхности от влаги и грязи. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. На окрашенную поверхность оседает меньше пыли, что позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что отремонтированной поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Состав легко наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие, как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.
Для придания поверхности легкого лоска и дополнительной устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1–2 слоев лака **Lacker Aqua** или **Lacker Yacht**. Это дает возможность воплотить любые идеи и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью получив как матовое, так и глянцевое покрытие.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать пропитку не допуская пузырьков воздуха в банке. По необходимости подготовить поверхность: убрать от жирных, пыльных пятен, провести шлифовальные работы. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

Упаковка 1 л 2,7 л 9 л