



Focus Aqua



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, воск
Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (по массе)	≈ 11–13%
Плотность	1,00 кг/л
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом
Время до нанесения следующей слою	8 часов
Время полного высыхания	12 часов
Расход на один слой	Пиленая древесина: 8–12 м ² /л
Готовые цвета	Рябина, Красное дерево, Палисандр, Орех, Золотая осень, Зеленый лес
Срок и условия хранения	3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов



Декоративно-защитная пропитка для деревянных заборов и садовых строений

- Полукроющая пропитка. Скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна и пр.)
- Идеальна для пиленой древесины
- Образует атмосферостойкое полуглянцевое покрытие
- Содержит воск. Отличная водоотталкивающая способность
- На водной основе. Почти без запаха
- Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Описание

Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины. Благодаря высокому содержанию атмосферостойких пигментов эффективно защищает деревянную поверхность от ультрафиолетового излучения. Применение воска в составе обеспечивает дополнительный водоотталкивающий эффект поверхности. Содержит эффективные антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей. Подходит для разных пород древесины. Не стекает с инструмента и поверхности при нанесении.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток, небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте антисептическим грунтом **Pinotex Base**. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10 °С и не выше +25 °С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по восстановлению покрытия.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Упаковка

