

Domus



Полуглянцевая краска для деревянных фасадов

- Образует атмосферостойкое покрытие повышенной эластичности
- Содержит деревозащитный компонент, защищает от плесени и водорослей
- Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства

Описание

Полуглянцевая масляно-алкидная краска для деревянных фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков, не обладает резким запахом.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых, а также ранее покрытых масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и др.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски **Dulux Domus Base**. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 дней после нанесения.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Распыление

Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах индивидуальной защиты.

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Технические данные

| | |
|------------------------------------|--|
| Уникальные компоненты | Добавки против плесени и водорослей |
| Связующее | Алкидная смола, натуральное масло |
| Разбавитель | Уайт-спирит Solve W |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик |
| Сухой остаток (масс) | ≈ 72 % |
| Плотность | ≈ 1,24 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 24 часа |
| Время полного высыхания покрытия | 48 часов |
| Расход на один слой | До 13 м ² /л |
| Базы | BW, BC |
| Система колеровки | Acotmix |
| Срок и условия хранения | 3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке |

Степень блеска



Gardner 60°

Упаковка

